



SuperPatch

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

**Επισκευάζει, Συγκολά, Εξομαλύνει,
Στερεώνει, Ισχυροποιεί, Στεγανοποιεί...**

Διατίθεται σε συσκευασίες των 3,5 kg & 32 kg

**Επικάλυψη με
SUPER PATCH**



**Γέμισμα ρωγμής με
SUPER PATCH**
σε επιφάνεια μπετόν



**Εδώ διεισδύει το νερό
και χαλάει η
οιεγάνωση**



Με το **SUPER PATCH**
δεν απαιτείται εργαλείο
για διάνοιξη (μεγάλομα)
ρωγμής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Super Patch είναι 2 συστατικών, υδατοστεγανό "επισκευαστικό" υλικό - πολλών εφαρμογών - για τοπική επισκευή και εξομαλύνση επιφανειών τοιχοποιίας κι άλλων επιφανειών από τσιμέντο, σοβά, τούβλο, σε πάχος επίστρωσης έως 2,5 cm πάχος με μία μόνο εφαρμογή. Απλώς αναμείξετε τη σκόνη με το γαλάκτωμα μέσα σε ένα καθαρό δοχείο και εφαρμόστε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

- Με ειδική σύνθεση που το καθιστά εξαιρετικά ανθεκτικό και με υψηλή πρόσφυση ακόμη και πάνω σε φθαρμένες επιφάνειες.
- Προσφύεται ισχυρά και πάνω σε επιφάνειες από γυαλί, ασφάλι, αλουμίνιο και ξύλο. Μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε μία πολύ λεπτή στρώση, είτε σε πάχος έως 7,6 cm με πολλαπλές λεπτές επιστρώσεις.
- Ιδανικό για στερέωση - στήριξη δοκών, σιδηρογραμμών, κι άλλων εξαρτημάτων μέσα στο τσιμέντο. Επίσης επισκευάζει φθαρμένα/ σπασμένα σκαλοπάτια χωρίς τη χρήση καλουπιών.
- Χρησιμοποιείται σε κάθετες & οριζόντιες επιφάνειες, εσωτερικές ή εξωτερικές, υπόγειες ή υπέργειες.
- Δεν συρρικνώνεται. Δεν προκαλεί χημική αντίδραση με το αλουμίνιο.
- Μπορεί να εφαρμοστεί με μυστρί ή σπάτουλα.
- Η ισχυρή πρόσφυση του Super Patch μειώνει την ανάγκη διάνοιξης των ρωγμών.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Είναι όπως το μπετόν αλλά με αντοχή και ελαστικότητα μεγαλύτερη από το μπετόν
- Προσφύεται ισχυρά σχεδόν σε όλα τα δομικά υλικά και γίνεται ένα με αυτά, όπως: σε παλιό ή νέο μπετόν, στο σοβά, σε ξύλο, γυαλί (γυαλότουβλα), μέταλλο, πλαστικό, πίσσα, κεραμίδια, αλουμίνιο, κουφώματα, εντοιχισμένα έπιπλα και σε κάθε είδους τοιχοποιία.
- Εφαρμόζεται όπως το μπετόν, τόσο σε οριζόντιες, όσο και σε κατακόρυφες επιφάνειες, από 1 έως και 150 mm πάχος.
- Έχει τόσο ισχυρή πρόσφυση και διείσδυση, ώστε μπορείτε να επισκευάσετε επιφάνειες με τριχοειδής ρωγμές, χωρίς να απαιτείται διάνοιξη με εργαλεία!!!
- Μειώνει σε μεγάλο βαθμό το χρόνο απασχόλησης, το βαθμό δυσκολίας και την ποσότητα του απαιτούμενου υλικού.
- Είναι υδατοστεγανό, δεν συρρικνώνεται και δεν δημιουργεί ρωγμές, περιορίζοντας έτσι την ανάγκη χρήσης πρόσθετων στεγανωτικών επιχρισμάτων.
- Εξομαλύνει και επισκευάζει τοπικά ρωγμές, σε πλάκες, μπετόν, δοκούς και κολώνες κτιρίων, μεγάλες ή μικρές ρωγμές (από σεισμούς) σε όλα τα σημεία των κτιρίων, σε κατεστραμμένους δρόμους, πεζοδρόμια, κράσπεδα, ασφαλτοτάπητες, χώρους στάθμευσης, πισίνες, δεξαμενές.
- Στερεώνει δοκούς και μπουλώνια.
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε βάθος και πάχος αλλά και σε ακραία σημεία, με μία μόνο στρώση και πάνω σε ανομοιογενή υλικά όπως τσιμέντο, σίδηρο, ξύλο, γυαλί, γυαλότουβλα κ.τ.λ.
- Αντέχει στις έντονες καιρικές συνθήκες και στις χημικές επιδράσεις. Δεν παρουσιάζει όξινη αντίδραση με το αλουμίνιο ή άλλα ευαίσθητα μέταλλα.
- Ισχυροποιεί και μετατρέπει σε βιομηχανικό δάπεδο, τσιμεντένιες επιφάνειες σε χώρους στάθμευσης, ράμπες κ.τ.λ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το SUPER PATCH DAMTITE μπορεί να εφαρμοστεί με σπάτουλα ή μυστρί. Να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια και γυαλιά κατά την εφαρμογή. Η ανώτερη πρόσφυση του υλικού καθιστά μη αναγκαία την διάνοιξη των ρωγμών.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι γερή και καθαρή ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη πρόσφυση. Καθαρίστε την επιφάνεια πολύ χρησιμοποιώντας μία σκληρή συρμάτινη βούρτσα για να αφαιρέσετε χαλαρά υλικά, μπιγιές, βρωμιές, λίπη, λάδια. Για να εξουδετερώσετε το φαινόμενο της απότριψης και να ουδετεροποιήσετε την αλκαλικότητα της επιφάνειας χρησιμοποιήστε το ειδικό καθαριστικό DAMTITE CONCRETE CLEANER ή ένα ήπιο οξύ. Μετά ξεπλύνετε καλά την επιφάνεια με νερό. **ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΩΠΗ.**



ΑΝΑΜΕΙΞΗ: Σε ένα μεγάλο καθαρό δοχείο, ρίξτε το γαλάκτωμα Bonding Liquid (χωρίς να το αραιώσετε με νερό). Στη συνέχεια, ρίξτε σιγά σιγά όλη τη σκόνη, αναδεύοντας ταυτόχρονα μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιόμορφο μείγμα. Η ανάδευσή του γίνεται καλύτερα με ηλεκτρικό αναδευτήρα. Αν το μείγμα γίνει σκληρό (πολύ πηχτό) για να δουλευτεί προσθέστε λίγο καθαρό νερό (όχι πολύ γιατί μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις στην τελική επίστρωση). Όταν αναμειγνύετε μικρότερη ποσότητα χρησιμοποιήστε αναλογία: 2 μέρη σκόνης και 1 μέρος γαλακτώματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ: Ετοιμάστε το μείγμα και πιέστε το μέσα στις ρωγμές με μυστρί ή σπάτουλα, γεμίζοντας τες καλά. Εξομαλύνετε με τη σπάτουλα - μυστρί την επιφάνεια της επίστρωσης καθώς και γύρω από αυτήν.

ΓΙΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ: Εφαρμόστε το μείγμα στο φθαρμένο μέρος της επιφάνειας και εξομαλύνετε το γύρω γύρω. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει για 48 ώρες πριν την "παραδώσετε" σε κυκλοφορία (κίνηση).

ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ : Χρησιμοποιήστε μία βούρτσα και εφαρμόστε το υλικό, βρέχοντας συνεχώς τη βούρτσα κατά την εφαρμογή.


ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ σε πάχος από 1,3 έως 2,5 cm μπορείτε να προσθέσετε στη σκόνη ίση ποσότητα (ίσα μέρη) καθαρού νωπού αδρανούς δομικού υλικού [αμμοχάλικο] σε στεγνή σκόνη SUPER PATCH και προσθέστε τη ίδια αναλογία γαλακτώματος (δηλ. 2 μέρη σκόνη με 1 μέρος γαλάκτωμα).

Να καθαρίζετε καλά και συχνά τα εργαλεία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του υλικού. Όταν θέλετε να εξομαλύνετε το Super Patch μην ασκείτε μεγάλη πίεση. Προσέξτε να μην σκίσετε το "δέρμα" της επίστρωσης, πριν στεγνώσει τελείως. Το μείγμα μπορεί να δουλευτεί καλά το πολύ για 20-30 λεπτά, ανάλογα τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος και της επιφάνειας. Η επιφανειακή σκλήρυνση της επίστρωσης επιτυγχάνεται στις 4 πρώτες ώρες μετά την εφαρμογή. Η πλήρης σκλήρυνσή της ολοκληρώνεται σε 48 ώρες. Μετά η επιφάνεια μπορεί να βαφεί κανονικά με πλαστικό χρώμα. (Latex)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΛΙΚΟΥ: Μετά από κάθε χρήση, να πλένετε πολύ καλά τα χέρια σας και τα εργαλεία με νερό και σαπούνι. Η περισσευούμενη σκόνη πρέπει να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία της καλά κλεισμένη και προστατευμένη από την ψύξη. Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται σύμφωνα με τους Τοπικούς Κανονισμούς.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1 δοχείο SUPER PATCH 32 Kg καλύπτει 2,3 m² σε πάχος επίστρωσης 6,4 mm.

Εξομαλύνει την επιφάνεια, την ισορροπεί με μεγάλη αντοχή στην τριβή & την στεγανοποιεί μόνιμα




Γέμισμα ρωγμής με **SUPER PATCH**

Μόνιμη, πολύ ισχυρή και υδατοστεγανή επισκευή



Αγκύρωση πασάλων, μπουλονιών, δοκών σε μπετόν με **SUPER PATCH**

Εύκολη, ισχυρή και μόνιμη υδατοστεγανή



Επισκευή και στεγάνωση αρμών με **SUPER PATCH**



Στη φωτογραφία φαίνεται δείγμα εφαρμογής του **SUPER PATCH** εφαρμοσμένο πάνω σε

• ξύλο, • μέταλλο • γυαλί

