

ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ **PVC**

Βαρές Τύπου - Βραδείας Επικάθισης

**Κατάλληλες για όλα τα δίκτυα σωλήνων από PVC
πόσιμου νερού, ύδρευσης, αποχέτευσης, κ.α.**



Γκρί



Άχρωμη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλες ειδικευμένης χρήσης, που λειτουργούν μέσω εξάτμισης διαλύτη, με μεγάλη συγκολλητική δύναμη, για άκαμπτους ή εύκαμπτους σωλήνες και συνδέσμους από **PVC** (πολυβιολοχλωρίδιο). Διατίθενται και κόλλες για σωλήνες CPVC (χλωριωμένο πολυβιολοχλωρίδιο) και ABS (πολυμερές ακρυλονιτριλίου - βουταδιενίου - στυρενίου).

Οι κόλλες PVC είναι υψηλού ιξώδους για χρήση σε σωλήνες και συνδέσμους διαμέτρου έως 400 mm. Ιδανικό για χρήση σε δίκτυα ζεστού ή κρύου πόσιμου ή θαλασσινού νερού, άρδρευσης, αποχέτευσης, πισίνες, spa, βιομηχανικές σωληνώσεις, δίκτυα συλλογής ομβρίων υδάτων και συστήματα εξαερισμού.

Διατίθενται σε διάφανο (clear) και σε γκρί χρώμα (gray). Επίσης διατίθεται και καθαριστικό **PRIMER** άχρωμο για μαλάκωμα και προετοιμασία των επιφανειών των σωλήνων και των συνδέσμων πριν την εφαρμογή της κόλλας. Είναι ταχείας δράσης για την απομάκρυνση της βρωμιάς, λιπαρών ουσιών και ρύπων από τις επιφάνειες που πρόκειται να συγκολληθούν.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Για ισχυρές συγκολλήσεις, χρησιμοποιήστε τις κόλλες PVC σε όλα τα δίκτυα σωληνώσεων από PVC καθώς και τους διαλύτες (primers της Hercules) για προετοιμασία και καθαρισμό των επιφανειών πριν την εφαρμογή της κόλλας PVC.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όψη: Γκρί υγρό / Διάφανο υγρό

Ρευστότητα: ελαχ. 1600cps στους 23 °C

Ζωή στο ράφι: 3 χρόνια από την ημ/νία παραγωγής

Αντοχή σε διάτμηση:

2 ώρες σε πίεση 17,24 bar

16 ώρες σε πίεση 34,48 bar

72 ώρες σε πίεση 62,05 bar

Χρόνος στέγνωσης:

5 - 6 λεπτά σε θερμοκρασίες από -1 °C έως +10 °C

3 - 4 λεπτά σε θερμοκρασίες από +10 °C έως +21 °C

1 - 2 λεπτά σε θερμοκρασίες από +21 °C έως +32 °C



Εύκολη & γρήγορη εφαρμογή της κόλλας PVC DIMCO με το ειδικό βουρτσάκι

